

Vorläufiges technisches Datenblatt



Typ:	PENTAMID B GV40 H natur	
Beschreibung:	Normalviskoses, 40% glasfaserverstärktes Polyamid 6, hitzestabilisiert	Artikel-Nr: 6010.001
DIN EN ISO – Nomenklatur:	PA6, MHR, 14-130 N, GF40	

Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	trocken	konditioniert
-------------	----------	---------	---------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,46	
Viskositätszahl	ISO 307	ml/g	145	
Wasseraufnahme (Sättigung)	ISO 62	%	5,9	
Feuchtigkeitsaufnahme (23°C/50%r.F.)	ISO 62	%	1,8	
Verarbeitungsschwindigkeit längs	ISO 294-4	%	0,25	
Verarbeitungsschwindigkeit quer	ISO 294-4	%	0,45	

Mechanische Eigenschaften

Zug-E-Modul	ISO 527-2 (1 mm/min)	MPa	12550	7100
Bruchspannung	ISO 527-2 (5 mm/min)	MPa	205	125
Bruchdehnung	ISO 527-2 (5 mm/min)	%	3	5
Biege-E-Modul	ISO 178	MPa	9800	
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	255	
Schlagzähigkeit (Charpy @ +23°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	95	100
Schlagzähigkeit (Charpy @ -30°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²		
Kerbschlagzähigkeit (Charpy @ +23°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	19	22
Kerbschlagzähigkeit (Charpy @ -30°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²		

Thermische und sonstige Eigenschaften

Schmelztemperatur (DSC)	ISO 11357	°C	222	
Wärmeformbeständigkeit HDT/A	ISO 75 (1,80 MPa)	°C	215	
Wärmeformbeständigkeit HDT/B	ISO 75 (0,45 MPa)	°C	215	
Brennbarkeitsklasse (UL 94)	ISO 1210 (1,6 mm)	Stufe		
Brennbarkeitsklasse (UL 94)	ISO 1210 (3,2 mm)	Stufe	HB	

Elektrische Eigenschaften

Dielektrizitätszahl @ 1MHz	IEC 60250	--	3,8	
Elektr. Durchschlagfestigkeit	IEC 60243-1	kV/mm	33	
Vergleichszahl Kriechwegbildung	IEC 60112 (CTI)	--	525	

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Eigenschaftskennwerte (Mittelwerte) sind zur Zeit die besten Informationen, die zu diesem Thema gegeben werden können. Die Angaben beruhen auf sorgfältig durchgeführten Versuchen unseres anwendungstechnischen Labors und sollen Hinweise für den Anwender geben. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten. Da die Eigenschaftskennwerte stark von den Verarbeitungsbedingungen und von der Formteilgestalt abhängig sind, lassen sich die genannten Eigenschaftskennwerte nicht ohne weiteres auf anders gestaltete Teile übertragen. Der Verarbeiter wird nicht von einer Eingangskontrolle sowie eigenen Prüfungen und Untersuchungen befreit. Die Angabe der Eigenschaftskennwerte beinhaltet weder Garantie- oder Gewährleistungszusagen, noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften unserer Produkte.